



# SCOOTER 2 CITY JUMPER SAE 30

## Полусинтетическое масло для 2-тактных мотоциклетных двигателей

### ПРИМЕНЕНИЕ

Скутеры  
Рекомендации

- SCOOTER 2 CITY JUMPER рекомендуется для 2-тактных скутеров и мопедов.
- Масло рекомендуется для езды в городе (stop and go).
- Состав SCOOTER 2 CITY JUMPER совместим с неэтилированным топливом. Продукт предварительно разбавлен и, поэтому, подходит как для систем раздельной смазки, так и для предварительного смешивания. каталитическим конверторами 2-тактных двигателей.

### СВОЙСТВА

Полусинтетическое масло

Вязкость SAE 30

Контроль образования  
отложений

Снижение эмиссии

ISO-L-EGD

API TC

JASO FB

- SCOOTER 2 CITY JUMPER полусинтетическое масло, которое обеспечивает оптимальную защиту стандартных двигателей.
- Вязкость масла (SAE 30) и растворители, используемые в SCOOTER 2 CITY JUMPER облегчают смешивание масла с топливом.
- Состав и количество выхлопных газов, а также отложения на деталях двигателя контролируются. Снижение дымности выхлопных газов обеспечивается тщательным выбором компонентов (Japanese Automobile Standard Association). Масло превосходит требования стандарта ISO-L-EGD (International Standards Organization) по мощным свойствам и контролю отложений на поршне и уровень спецификации API TC (American Petroleum Institute) в соответствии с требованиями международных производителей скутеров и мопедов

### ПРЕИМУЩЕСТВА

Контроль сгорания

Снижение дымности  
выхлопных газов

- Эффективные моющие присадки обеспечивают чистоту деталей механизма газораспределения и гарантируют максимальную эффективность двигателя.
- Снижение дымности выхлопных газов является результатом использования растворителей и полимеров.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  |         |                    |
|--|---------|--------------------|
| Плотность при 15°C (ASTM 1298)                   | 882,5   | кг/м <sup>3</sup>  |
| Цвет (визуально)                                 | Красный |                    |
| Температура вспышки в открытом тигле (ASTM D 93) | 244     | °C                 |
| Кинематическая вязкость при 40°C (ASTM D 445)    | 71,24   | мм <sup>2</sup> /с |
| Кинематическая вязкость при 100°C (ASTM D 445)   | 9,39    | мм <sup>2</sup> /с |
| Индекс вязкости (ASTM D 2270)                    | 109     |                    |
| Сульфатная зольность (ASTM D 874)                | 0,04    | % вес.             |
| Температура застывания (ASTM D97)                | -27     | °C                 |
| Коксуемость по Конрадсону (ASTM D189)            | 0,24    | % вес.             |
| AFAQ ISO 9001 Номер Сертификации 1993/900с       |         |                    |

Приведены усредненные значения для информации

SCOOTER 2 CITY JUMPER

